

隧道防火涂料 | KF 施工指南

产品编号: KF-TF100 参考标准: GB 14907 | GB 28375 | GB 12441 | GA 98 版本: V2.0

日期: 2026-06-21

一、施工前准备 — 基材检查与处理

1

基材检查与处理标准

处理标准: 钢材喷砂至Sa2.0-2.5级 (ISO 8501-1)

粗糙度要求: 按产品要求

清洁度要求: 无油污、无锈蚀

底漆施工: 必须先涂装相容的防锈底漆

2

涂料准备与调配

调配方法: 电动搅拌器充分搅拌至均匀无沉淀

使用期: 双组分需在规定时间内用完

稀释: 按需加入少量清水 (水性) 或专用稀释剂 (溶剂型)

3

环境条件确认

施工温度: 5-35°C

二、施工工艺 — 涂装方法选择

施工方法	工艺参数	适用场景
抹涂	—	厚涂型钢结构防火涂料
喷涂	漏斗式喷枪，压力0.4-0.6MPa	大面积施工
辊涂	—	薄涂型/饰面型防火涂料

膜厚控制：多道施工，每道厚度按产品要求。厚涂型每道 $\leq 8\text{mm}$ ，薄涂型每道 $\leq 0.5\text{mm}$ 。达到设计厚度。

四、安全与环保要求

- ▲ PPE要求：防尘口罩+护目镜+手套+安全鞋
- ▲ 高空作业系安全带
- ▲ 水性产品安全性较好，溶剂型需通风

五、质量检验与验收标准

涂层厚度	涂层测厚仪	符合设计值，无负公差
粘结强度	拉拔法	≥0.15MPa
外观	目视	无裂缝/空鼓/脱落
防火性能	耐火极限试验	符合设计耐火极限(h)

编制依据：GB 14907 | GB 28375 | GB 12441 | GA 98 及相关行业标准。

重要声明：本施工指南为推荐性指导文件，实际施工参数应根据现场条件、环境状况和涂层体系要求进行调整。如遇特殊工况或施工疑难问题，请联系客信新材料技术部获取专业支持。

技术支持：0757-88793275 | www.psste.com | 广东省佛山市顺德区



相关文章与资讯

延伸阅读客信新材料的技术文章与行业动态

行业动态资讯

重防腐涂装体系 (Sv Heavy Duty)

汽车底漆 (Ep Auto Primer)

纳米陶瓷涂层 (Ht Ceramic)