

1. 产品描述

KF-ZR800环氧富锌底漆是双组分溶剂型环氧树脂涂料，以超细锌粉（干膜锌含量 $\geq 70\%$ ）为主要防锈颜料，配合改性聚酰胺固化剂。涂层通过锌粉的阴极保护作用与环氧树脂的屏蔽作用双重防锈机制，为钢结构提供长效底层防护。符合ISO 12944-5 C4/C5腐蚀环境标准和SSPC Paint 20规范。是重防腐涂装体系中用量最大、最核心的底层涂料。适用于喷砂至Sa2.5级的碳钢、铸铁等黑色金属表面。

2. 典型用途

公路/铁路桥梁钢结构、超高层建筑钢结构、石化精炼厂设备与管道、大型储罐外壁、船舶上层建筑与甲板、港口集装箱桥吊、输电铁塔与变电站构架、海上风电导管架与塔筒等C4/C5腐蚀环境长效防腐体系的底层防锈漆。

产品类型	双组分溶剂型环氧富锌底漆
颜色	灰色(锌灰色)
光泽	哑光(<10 GU)
体积固含量	50±3%
推荐干膜厚度	50-80 μm/道
理论涂布率	6.3-10 m ² /L
混合比	A:B=10:1(重量)
混合后使用期	8h(20°C)/4h(30°C)
表干时间(23°C)	≤1h(23°C)
实干时间(23°C)	≤24h(23°C)
最短覆涂间隔	4h(23°C)；最长无限制
完全固化	7天(23°C)
施工温度	5-40°C；基材>露点+3°C
相对湿度	<85%
闪点(闭杯)	约27°C
密度(混合后)	约2.2 kg/L
VOC含量	<420 g/L
附着力	0-1级/5B

保质期	12个月(原装密封)
耐盐雾	≥500h(无面漆)
耐湿热	≥500h
参考标准	ISO 12944-5 / SSPC Paint 20
产品类型	双组分溶剂型环氧富锌底漆（锌粉阴极保护型）
干膜锌含量	≥70% (ASTM D6580)
VOC含量	<420 g/L (GB 30981-2020)
耐盐雾(80μm,无面漆)	≥500h (ISO 9227)

表面处理

基材表面彻底清洁除油除锈。钢材喷砂至Sa2.5级(ISO 8501-1)，表面粗糙度40-75 μ m。混凝土基材含水率<6%，打磨去除浮浆。旧涂层需清除松脱部分并拉毛处理。

涂料调配

按产品标签指示的混合比将固化剂(组分B)缓慢加入基料(组分A)中，机械搅拌3-5分钟至均匀。静置熟化10-15分钟后使用。混合后在规定使用期内用完。

施工方法

推荐空气喷涂(喷枪口径1.5-2.0mm，压力0.4-0.6MPa)或无气喷涂(喷嘴0.38-0.53mm，压力15-25MPa)。小面积可刷涂或辊涂。控制每道干膜厚度在规定范围内。

固化条件

常温(23°C)自干固化，相对湿度符合要求。低温(<5°C)或高湿(>85%)条件下禁止施工。完全固化后进行性能检测。

5. 包装与储存

包装规格	组分A:20L;组分B:2L
储存条件	5-35°C阴凉干燥通风处，远离火源和热源，保持容器密封
保质期	12个月(原装密封)
运输	按非危险品运输。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。

⚠ 重要安全提示

使用本产品前请仔细阅读并理解产品的MSDS（化学品安全技术说明书）。

施工时必须佩戴适当的个人防护装备（手套、护目镜、防护服）

确保施工区域通风良好

远离火源和热源

避免吸入蒸气和喷雾

避免与皮肤和眼睛接触

如感不适，立即停止施工并就医

[查看完整MSDS安全技术说明书 →](#)

免责声明

本TDS中的数据为典型值，不代表产品规格。实际产品性能可能因施工条件、基材状况、环境因素等有所差异。建议用户在大规模使用前进行小样测试以确认产品适用性。

客信新材料持续改进产品，保留不预先通知而修改产品技术参数权利。最新版本请访问 www.psste.com/epoxy-zinc-rich-primer-tds/ 获取。





↓ 下载本文件 PDF

相关文章与资讯

延伸阅读客信新材料的技术文章与行业动态

行业动态资讯

重防腐涂装体系 (Sv Heavy Duty)

汽车底漆 (Ep Auto Primer)

纳米陶瓷涂层 (Ht Ceramic)